

Т



**ООО «СИБИРСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

ИНН/КПП 5433173877/540801001

Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 7, оф. 419
р/с 40702810500430008741 в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

E-mail: sem7092@gmail.com

Сайт: www.sib-elast.ru

Тел. моб. (913) -709 -70-92

Инструкция по применению полимерно-композитного компаунда **PoliRem STG**

PoliRem STG – 3-х компонентная система на основе полиуретановых смол и минеральных наполнителей. **PoliRem STG** предназначен для ремонта и защиты поверхностей и оборудования с целью защиты от интенсивного износа. Состав применяется в диапазоне температур от -20 до +50°C.

Поставляется комплектом (1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).

В 1 кг смеси состоит из:

- S – полиуретановая основа (вязкая жидкость светлого желтоватого цвета) – 0,09 кг.
- Т - активатор (вязкая жидкость темно-коричневого цвета) – 0,08 кг.
- G – минеральный наполнитель (сухая смесь фракция 0,5-1 мм) – 0,83 кг.

Приготовление состава:

В сухой емкости смешивают компоненты S и Т используя жесткий шпатель в течении 5-10 минут. В получившуюся смесь добавляется компонент G. Все тщательно перемешивается в течении 5-10 минут.

Готовую смесь использовать в течении 20-30 минут.

Технология нанесения состава:

Наносить на сухую, чистую поверхность бетона, дерева, металла, асфальта, резины, полимеров и т.д. Состав наносится, распределяется и трамбуется жестким металлическим шпателем на подготовленную и предварительно пропитанную **PoliRem КМ** металлическую (бетонную, полимерную, резиновую и т.д.) поверхность.

Время полимеризации 3-4 часа.

Инструмент после работы промыть растворителем.

Расход материала:

При толщине слоя около 5 мм ориентировочный расход состава на 1 м.кв. обрабатываемой поверхности - 11,5 кг. или 1 кг состава на 0,09 м.кв.

Правила и условия хранения:

Абсолютно нетоксичен после полимеризации. Компоненты состава хранить в герметичной емкости при температуре от - 10° до + 30°C в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Техника безопасности.

Состав содержит легковлетучие органические растворители. Необходимо обеспечить защиту органов дыхания (респираторы), поверхности кожи (перчатки, спецодежда), глаз (защитные очки). При выполнении работ обеспечить вентиляцию. Соблюдать требования пожарной безопасности. При подготовке материала, при работе, в течение 24 часов после нанесения НЕ КУРИТЬ, НЕ РАЗВОДИТЬ ОГОНЬ.